



上海索是化工有限公司 东莞索是新材料有限公司

工厂地址: 东莞市东城区莞龙路柏洲边涌尾路 66 号

电 话: 0769-22653892

传 真: 0769-22653316

版本: 2016 年 6 月 1 日

聚四氟改性微粉蜡 T-403 (TDS)

一、概述: T-403 为聚四氟乙烯改性聚乙烯微粉蜡, 适量加入配方能有效提高涂膜的滑爽性及耐磨性。

二、技术指标:

外 观: 白色微细粉末

熔程温度: 120-320°C

含固量: >99%

粒 径: 4-6um

三、用法用量: 按配方总量 0.3-0.8% 内挤或外加。

四、包装与贮存: 聚乙烯衬里的牛皮纸袋, 每袋净重 20KG; 存放于阴凉及干燥的地方避免吸潮, 在 <30°C 的室温下有效期为两年。

